



STEYR



STEYR

SCHEDA TECNICA/ TEST CERTIFICATE

Composizione/Composition:	100% PL TREVIRA CS
Altezza/Width:	140cm UNI EN 1773
Peso/Weight:	g/m ² (± 4 %) 320 UNI 5114

Variazioni dimensionali ai lavaggi/Dimensional stability

DRY-CLEANING	EN ISO 3175	1% weft /warp
MACHINE WASHING	EN ISO 6330	1% weft /warp
SHRINKAGE IN WARP AND WEFT		

Solidità del Colore/Colour fastness

Solidità colori alla Luce (Xenotest)-Light	5	ISO 105 B02
--	---	-------------

Caratteristiche fisico-meccaniche/Technical characteristics

Resistenza del tessuto al pilling- Brush Test	UNI-EN 12945/2	4
Resistenza del tessuto all'abrasione- Martindale	EN ISO 5470-2	45.000

Reazione al Fuoco/Reaction on fire

CLASS 1 IM
BS5852 PART 1/2N
UNI EN 1021 PART 1/2 - B2

B08
001

B08
002

B08
003

B08
004

B08
005

B08
006

B08
007

B08
008

B08
009



B08
010

B08
011

B08
012

B08
013

B08
014

B08
015

B08
016

B08
017

B08
018



Gebrüder Thonet Vienna GmbH (GTV)
Prinz Eugen Straße 42
1040 Wien, (Austria)
Offices of the trademarks' licensee
Production Furniture International S.p.A
Via Foggia, 23/H - 10152 Torino Italy

www.gebruederthonetvienna.com